


Safety BASE Ceramic EBP 4,5



Descriere:	Membrană bituminoasă pentru impermeabilizarea acoperișurilor.
Compoziție:	Armătură din poliester (E), masa bituminoasă impermeabilizantă modificată cu APP; strat de protecție antiaderent din granule bazaltice (B) și strat inferior din termoplastic (P).
Aplicații:	Prin lipire la față sau prin fixare mecanică pe pante de peste 20 grade. Temperatura de aplicare >+5°C.

DIMENSIUNI:				tol.
Lungime	EN 1848-1	m	10	+ 1%
Lățime	EN 1848-1	m	1	+ 1%
Masa per unitate areică	EN 1849-1	kg/m ²	4,5	± 10%
Rectiliniaritate	EN 1848-1	mm/10m	Depășește	-

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE				tol.
Defecte vizibile	EN 1850-1	Vizual	Niciunul	-
Rezistența la tracțiune MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	450/250	± 20%
Elongația MD/CMD	EN 12311-1	%	40	± 15
Rezistența la sfâșiere longitudinală transversală	EN 12310-1	N	>100	-
Rezistența la tracțiune la joncțiuni MD/CMD	EN 12317-1	N/5cm	400/200	± 20%
Rezistența la impact (Metoda A)	EN 12691	mm	>400	-
Rezistența la sarcină statică (Metoda A)	EN 12730	Kg	>10	-
Stabilitate dimensională MD/CMD (Metoda A)	EN 1107-1	%	<0,5	-
Flexibilitate la temperaturi joase (Rezistența la fisurare)	EN 1109/EN 14224	°C	<-5	-
Rezistența la operațiuni la temperaturi ridicate	EN 1110	°C	>110	-
Impermeabilitate (Metoda A)	EN 1928	kPa	60	-
Permeabilitate la vapori	EN 1931	μ	>20000	-
Rezistența la operațiuni la temperaturi ridicate, după îmbătrânirea termică	EN 1296 / EN 1110	°C	>110	-
Impermeabilitatea, după îmbătrânirea artificială prin Expunerea de tip A	EN 1296 / EN 1928	kPa	-	-
Reacția la expunerea prelungită la temperaturi ridicate	EN 1297 / EN 18501	Vizuală	Depășește	-
Îmbătrânirea artificială prin expunerea pe termen lung la o combinație de radiații UV, temperaturi ridicate și apă.	EN 1847 / EN 1928	kPa	-	-
Impermeabilitate, după expunerea la agenții chimici	EN 1847 / EN 1928	kPa	-	-
Adezivitatea la suport la 8gr/23gr	EN 13596	N/mm ²	<0,5	-
Aderența granulelor minerale	EN 12039	%	<5	-

COMPORTAMENTUL LA FOC			
Rezistența la flacără externă	EN 13501-5	Clasa	F Roof
Reacția la foc	EN 13501-1	Clasa	F

MOD DE AMBALARE	
Tip	Bandă adezivă
Role/Palet	23
m ² /Palet	230

MODUL DE FOLOSIRE (potrivit EN 13707)

în SISTEMUL MULTISTRAT				SUBSTRATURI
Strat intermediar sau substrat		Strat final		
Strat Greu	Înveliș la vedere	Strat Greu	Strat la vedere	X
	X		X	

Siguranță:	Materialul nu conține azbest, compuși din gudron sau substanțe periculoase.
Depozitare:	Materialul este ambalat vertical pe palet. A se menține în poziție verticală în locul de depozitare. A se depozita departe de sursele de căldură.
Alte:	Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fișa tehnică fără notificare.

SAFETY

Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy
www.safetymembrane.com



1463458801198
Rev00 - 12/09/18